

**BAUSCH PAPIER**

... wenn das Format eine Rolle spielt.

Technisches Datenblatt Rohstoff

Produktbeschreibung

einseitig glatt weiß Kraftpapier

Flächengewicht (g/m²)

45 (+/- 5%)

ISO 536

Feuchtigkeitsgehalt (%)

6 - 8

ISO 287

Spezifischer Berstwiderstand (kPa.m²/g)

2,7 – 3,3

ISO 2758

Reißlänge MR + OR (m)

9.600

ISO 1924-1

Wasseraufnahme 60 sec. (g/m²)

20 – 25

ISO 535 (Cobb)

Weißegrad + UV

87 – 93

ISO 2470 d/8 D65 10°

Opazität (%)

62

Die angegebenen Daten entsprechen den Informationen unserer Rohstofflieferanten, sowie den nach üblichen Prüfmethoden ermittelten Werte. Sie sind keine Eigenschaftszusicherung im Sinne der Rechtsprechung. Handelsübliche Toleranzen und Änderungen sind vorbehalten.

Erstellt am 24. April 2015

Daimlerstraße 2
D-21423 Winsen (Luhe)
www.Bauschpapier.de

Kontakt
Fon 0049 – (0) 41 71 - 7880 - 0
Fax 0049 – (0) 41 71 - 7880-13
HR Lüneburg Nr.: A 110 219

Komplementär:
Andreas Th. Bausch Beteiligung GmbH

Banken: Sparkasse Harburg-Buxtehude
Kto.-Nr. 700 4567 (BLZ 207 500 00)
IBAN: DE 91 207 500 00 000 700 4567
B I C NOLA DE 21 HAM

Geschäftsführende Gesellschafter:
Andreas Bausch, Stephan Bausch, Christoph Bausch

Volksbank Nordheide eG
Kto.-Nr. 4205 180 000 (BLZ 240 603 00)

Postbank Hamburg
Kto.-Nr. 201 373 206 (BLZ 200 100 20)

Ust.-IdNr. DE 172 063 750
Steuer-Nr. 50 / 226 / 04600