

Technical Data Sheet

one-side glazed recycling brown kraftpaper

Parameter	Test Method	Unit of measure	Typical values			
Grammage	ISO 536	g/m ²	35	50	80	120
Tensile Strenght _{MD}	ISO 1924-2	kN/m	1,88	2,85	4,31	6,55
Tensile Strenght _{CD}	ISO 1924-2	kN/m	0,83	1,31	2,34	3,49
Breaking Length _{MD}	ISO 1924-2	Km	5,6	5,8	5,5	5,5
Breaking Length _{CD}	ISO 1924-2	Km	2,5	2,7	3,0	3,0
Tear _{MD}	ISO 1974	mN	285	438	751	1296
Tear _{CD}	ISO 1974	mN	331	510	850	1547
Burst _(Müllen)	ISO 2758	kPa	85	134	205	306
Sizing Test _(Cobb-60)	ISO 535	gr/m ²	23	25	25	27
Permeability _(Gurley)	ISO 5636-5	s	30,3	40,7	43,1	40,1
Thickness	ISO534	µm	66	86	132	190

Nur Produkte mit dem Hinweis „FSC®“ sind entsprechend zertifiziert.



Andreas Th. Bausch GmbH & Co. KG
 Daimlerstraße 2
 21423 Winsen (Luhe)

Kontakt
 Fon +49 (4171) 7880-0
 Fax +49 (4171) 7880-13

zertifiziert nach ISO 9001:2015 + HACCP
www.bauschpapier.de
kontakt@bauschpapier.de

HR Lüneburg Nr.: A 110 219
 Komplementär: Andreas Th. Bausch Beteiligung GmbH
 Geschäftsführende Gesellschafter S. Bausch, C. Bausch